

LI-COT

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le esprimiamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Queste tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti e materiali componenti dove l'operatore manifesti inesperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/06

DEFINIZIONE

Miscela di oli essiccativi di origine vegetale, cere naturali e resine in solventi paraffinici per la protezione e tonalizzazione impregnante di fondo.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Si applica su Cotto, Terrecotte, lapidei assorbenti e altri materiali ceramici in interni ed esterni coperti, su materiale uniformemente asciutto.

L'impregnazione con **LI-COT (GEAL)**, rappresenta il recupero dei valori tradizionali dell'olio di lino arricchiti da cere e resine. Rispetto alle miscele tradizionali, **LI-COT (GEAL)** offre maggior facilità e rapidità di penetrazione ed essiccazione, maggior resistenza alle macchie ed idrorepellenza.

Produce calda ed intensa tonalizzazione ed "effetto bagnato". Il grado di tonalizzazione può essere modulato miscelando **LI-COT (GEAL)** con BARRIER 2 COTTO (GEAL). Questa miscela può essere utilizzata anche in esterni scoperti, a patto che la concentrazione massima di LI-COT non superi il 30 % (3 parti di **LI-COT** e 7 parti di BARRIER 2 COTTO o ICR17 – GEAL -).

Si applica prima delle finiture cerose BASE / WOPLUS oppure DRESS (GEAL) per conferire protezione antimacchia, soprattutto in locali ad alto rischio di macchie oleose (per es.: cucine, pizzerie, ristoranti).

Avvertenza Generale

Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti su materiali lapidei assorbenti posati a pavimentazione, all'esterno o in ambienti scarsamente arieggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Klinker - Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile.

In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.

MODO D'USO

Agitare **LI-COT (GEAL)** prima dell'uso ed applicarlo uniformemente sulla superficie asciutta e pulita con pennello o spandicera fino a saturazione del materiale.

Dopo 20 - 30 minuti dall'applicazione, uniformare con panno asciutto o con spazzola morbida gli eventuali eccessi di prodotto per evitare pellicole superficiali.

Dopo 3 - 4 ore, se la tonalizzazione non risulta uniforme, ripetere l'applicazione di **LI-COT (GEAL)** operando come descritto sopra fino a raggiungere la completa saturazione del materiale.

Lasciare asciugare prima di passare al trattamento di finitura prescelto e cioè 8 - 12 ore prima della successiva applicazione delle cere in pasta (DRESS - GEAL), almeno 24 ore prima dell'applicazione delle finiture acquose (BASE / WOPLUS - DIAMANTE - GEAL).

Eventuali leggeri eccessi di **LI-COT (GEAL)** essiccati in superficie ("bucce") si possono rimuovere con dischi e tamponi duri durante il successivo passaggio di cere o prodotti in base solvente (DRESS - GEAL): in caso di eccessi molto consistenti usare SERVICE SOLVENTE o ALCAL (GEAL) diluito lavorandolo energicamente con tampone o disco di plastica duro.

Il consumo di **LI-COT (GEAL)** è in funzione dell'assorbimento del materiale: in genere si trattano 5-10 mq/lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE

Peso specifico (20 °C) **0,860 gr/cc**
Punto di fiamma **56**

Aspetto: **liquido**
Odore: **etereo**
Colore: **giallo arancio**

PERICOLOSITA'

Simboli: **nessuno**

R10 INFIAMMABILE.

S 2 CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.

S43 IN CASO DI INCENDIO USARE TERRA, SABBIA, POLVERE CHIMICA O SCHIUMA.

S46 IN CASO D'INGESTIONE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO E MOSTRARGLI IL CONTENITORE O L'ETICHETTA.

Gli stracci e le spugne imbevute del preparato accumulate possono incendiarsi per autocombustione

Sono disponibili le Schede di sicurezza secondo la Dir.CEE n° 91/155

VOCE DI CAPITOLATO

Per il trattamento di tipo tradizionale del cotto e delle terrecotte usare **LI-COT (GEAL)**, protettivo impregnante con oli vegetali, cere naturali, resine in solventi paraffinici, da applicare puro a pennello fino all'effetto desiderato o alla completa saturazione del materiale.

TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta

Classe di pericolo: **3** Gruppo di imballaggio: **III** n° UN: **1866** n° Pericolo: **30**
Denominazione della merce: **resine in soluzione**
Simbolo per il trasporto: **F INFIAMMABILE** Etichetta n° **3** Codice imballaggio: **3A1**
Esenzioni: **massima quantità reale esente 1.000 Kg**
Tariffa doganale: **34052000 preparazioni per la manutenzione**

Ulteriori informazioni si trovano sulla **SCHEDA DI SICUREZZA**

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone banda stagnata scatola 12 pz
5 litri bidone banda stagnata scatola 4 pz

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.
La GEAL è associata al CONAI